


SPE-H 树脂螺丝(PEEK/六角螺栓)

耐热 耐药品



● 材质、表面处理



	SPE-H
主体	PEEK(聚醚醚酮)(淡茶)
耐热温度*1	260°C

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

⚠ 使用注意事项

由于PEEK螺丝成形时会产生螺距累积误差, 请与螺母组合使用。如果不使用螺母, 请将与内螺纹的配合控制在20mm以下。



- PEEK是一种热塑性超级工程塑料, 具有优异的物性、化学特性。
- 优异的耐药性。除浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外, 几乎不会被任何药品腐蚀。
- 耐热性、耐水性优异, 能保持很高的耐热强度。
- 耐磨损性、耐冲击性、耐疲劳性优异。
- 符合UL94 V-0标准, 具有很高的不燃性。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx
- 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备/变压器/电气·电子设备/热水泵/化工泵

单位: mm

型号	M(粗牙)		L													B	L1	L2*1	拉伸断裂荷重*2 (N)	扭转断裂扭矩*2 (N·m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距		8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	70	19	2.8	全螺纹	738	0.47	0.26 - 0.48	10
SPE-M4-H	M4	0.7	8													7	2.8	全螺纹	738	0.47	0.26 - 0.48	10
SPE-M5-H	M5	0.8	10													8	3.5	全螺纹	1234	0.96	0.46 - 0.88	10
SPE-M6-H	M6	1	10													10	4	全螺纹	1749	1.64	0.75 - 1.9	10
SPE-M8-H	M8	1.25	10													13	5.5	30(L=50)	3261	3.68	1.6 - 4.1	5
SPE-M10-H	M10	1.5														17	7	35(L=50)	5256	7.9	4 - 6.4	1
SPE-M12-H	M12	1.75														20	8	全螺纹	7650	13.64	8.6 - 13	1

- *1: L是()以外的尺寸时为全螺纹。
*2: 表中数值非保证值, 仅供参考。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。
● M4头部带有切口。
● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有PEEK六角螺母 **SPE-N**。
➡ P.xxxx



● 型号指定

SPE-M5-20-H

产品符号 1 2 产品符号

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	欢迎洽询