
SPE-T 树脂螺丝(PEEK/内六角止动螺钉)







⚠ 使用注意事项

由于PEEK螺丝成形时会产生螺距累积误差,请与螺母组合 使用。如果不使用螺母,请将与内螺纹的配合控制在20mm 以下。



- PEEK是一种热塑性超级工程塑料, 具有优异的物性、化学 特性。
- 优异的耐药性。除浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外, 几乎不会 被任何药品腐蚀。
- 耐热性、耐水性优异,能保持很高的耐热强度。
- 耐磨损性、耐冲击性、耐疲劳性优异。
- 符合UL94 V-0标准, 具有很高的不燃性。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➡ P.xxxx

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/ 化学成套设备/变压器/电气·电子设备/热水泵/化工泵

● 材质、表面处理



	T KOIIS
	SPE-T
主体	PEEK(聚醚醚酮)(淡茶)
耐热温度*1	260°C

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温 度会发生变化。

单位: mm

型号	M(粗牙)			L 1 2									В		扭转断裂扭矩*1	质量(g)	每包
	螺纹公称直径 💶	螺距											Ь	•	(N·m)	则里(g) 数量	数量
SPE-M3-T	M3	0.5	4	5	6	8	10	12	15				1.5	2	0.21	0.023 - 0.1	10
SPE-M4-T	M4	0.7		5	6	8	10	12	15	20			2	2.5	0.47	0.05 - 0.25	10
SPE-M5-T	M5	0.8		5	6	8	10	12	15	20			2.5	3	0.96	0.05 - 0.37	10
SPE-M6-T	M6	1			6	8	10	12	15	20	25		3	3.5	1.64	0.13 - 0.68	5
SPE-M8-T	M8	1.25					10	12	15	20	25	30	4	5	3.68	0.42 - 1.5	5

- *1: 表中数值仅供参考,并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。
- 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有PEEK六角螺母 SPE-N。

→ P.xxxx



● 型号指定



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	www 螺纹切割 → P.xxxx	「「「「「」」 「「」 「「」 「」 「」 「」 「」 「」 「	芦洲 防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应