



- 圆柱型带座磁铁。
- 使用金属座包覆磁铁，提高了吸附力。→ P.xxxx
- 两种磁铁已实现标准化。
- 根据有无底座表面处理，外径公差有所差异。  
有表面处理(三价铬酸盐处理)———外径公差： $\pm 0.2$   
无表面处理———外径公差： $h6$
- 请通过粘接或压入进行固定。
- 图中k尺寸的范围内可进行追加加工。

**JST-AN-TZB** 铝镍钴、外径公差D  $\pm 0.2$ 

单位：mm

型号	吸附力(N)	D	H	k	质量(g)
JST-AN-6-TZB	2	6	20	12	4
JST-AN-8-TZB	4	8	20	11	8
JST-AN-10-TZB	8.5	10	20	10	12
JST-AN-13-TZB	12	13	20	8	20
JST-AN-16-TZB	20	16	20	6	31
JST-AN-20-TZB	40	20	25	5	60
JST-AN-25-TZB	60	25	35	13	132
JST-AN-32-TZB	160	32	40	9	248
JST-AN-40-TZB	240	40	50	10	484
JST-AN-50-TZB	400	50	60	10	907
JST-AN-63-TZB	660	63	65	10	1560

**JST-ND-TZB** 钕、外径公差D  $\pm 0.2$ 

单位：mm

型号	吸附力(N)	D	H	k	质量(g)
JST-ND-4-TZB	2.5	4	20	15	2
JST-ND-5-TZB	4.5	5	20	15	3
JST-ND-6-TZB	6	6	20	15	4
JST-ND-8-TZB	12	8	20	15	8
JST-ND-10-TZB	24	10	20	15	12
JST-ND-13-TZB	60	13	20	15	20
JST-ND-16-TZB	90	16	20	15	31
JST-ND-20-TZB	135	20	25	18	60
JST-ND-25-TZB	190	25	35	27	132
JST-ND-32-TZB	340	32	40	32	248

- 追加加工示例  
内螺纹、对边宽度加工等



- 材质、表面处理

RoHS

	JST-AN-TZB	JST-ND-TZB	JST-AN	JST-ND
磁铁	铝镍钴	钕 镀镍	铝镍钴	钕 镀镍
底座	相当于SUM22L 三价铬酸盐处理	相当于SUM22L 三价铬酸盐处理	相当于SUM22L	相当于SUM22L
O型圈	黄铜/铝合金	尼龙66	黄铜/铝合金	尼龙66
耐热温度	450°C	80°C	450°C	80°C

**JST-AN** 铝镍钴、外径公差D h6

单位：mm

型号	吸附力(N)	D	H	k	质量(g)
JST-AN-6	2	6	10	2	4
JST-AN-8	4	8	12	3	8
JST-AN-10	8.5	10	16	6	12
JST-AN-13	12	13	18	6	20
JST-AN-16	20	16	20	6	31
JST-AN-20	40	20	25	5	60
JST-AN-25	60	25	30	7	132
JST-AN-32	160	32	35	4	248
JST-AN-40	240	40	45	5	484
JST-AN-50	400	50	50		907
JST-AN-63	660	63	60	5	1560

**JST-ND** 钕、外径公差D h6

单位：mm

型号	吸附力(N)	D	H	k	质量(g)
JST-ND-6	6	6	10	5	4
JST-ND-8	12	8	12	7	8
JST-ND-10	24	10	16	11	12
JST-ND-13	60	13	18	13	20
JST-ND-16	90	16	20	15	31
JST-ND-20	135	20	25	18	60
JST-ND-25	190	25	30	22	132
JST-ND-32	340	32	35	27	248

- 型号指定

**JST-AN-20-TZB**

◀1