


**SPS-P** 树脂螺丝(PPS/十字槽盘头小螺钉)

耐热 耐药品 高比强度



- PPS具有优异的耐热性、耐药性, 可在200°C条件下持续使用。在200°C以下时, 没有任何油脂、有机溶剂能溶解PPS。
- 能保持高强度、高刚性和高耐热强度。
- 符合UL94 V-0标准, 具有优异的不燃性。
- 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 ➔ P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备/变压器/电气·电子设备/热水泵/化工泵

● 材质、表面处理

**SPS-P**

主体	PPS(聚苯硫醚) (亮淡茶)(玻璃纤维40%)
耐热温度*1	200°C

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

单位 : mm

型号	M(粗牙)		L										D1	L1	十字槽序号	拉伸断裂荷重*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包 数量
	螺纹公称直径	螺距	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30							
SPS-M2-P M2	0.4	4	5	6	8	10	12						3.5	1.3	1	217	0.084	0.03 - 0.062	20
SPS-M3-P M3	0.5		5	6	8	10	12	15	20	25	30		5.5	2	2	558	0.29	0.1 - 0.32	20
SPS-M4-P M4	0.7			6	8	10	12	15	20	25	30		7	2.6	2	966	0.69	0.22 - 0.61	20
SPS-M5-P M5	0.8				8	10	12	15	20	25	30		9	3.3	2	1548	1.23	0.47 - 1	10
SPS-M6-P M6	1					10	12	15	20	25	30		10.5	3.9	3	2028	2.05	0.83 - 1.4	10

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPS - M5 - 20 - P

产品
符号 1 2 产品
符号

1 散装零售 ➔ P.xxxx
可对应, 费用另计

2 无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx
可对应, 费用另计

3 螺纹切割 ➔ P.xxxx
可对应, 费用另计

4 防松动 ➔ P.xxxx
不可对应

5 防脱落加工 ➔ P.xxxx
不可对应