


# SPA-N-BK 树脂六角螺母(RENEY)

高强度 轻量 高比强度



● 材质、表面处理



|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
|        | <b>SPA-N-BK</b>                   |
| 主体     | RENY™*1 (玻璃纤维50%强化聚酰胺MXD6)<br>(黑) |
| 耐热温度*2 | 105℃                              |

\*1: RENEY™是三菱瓦斯化学株式会社的商标或注册商标。  
\*2: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。



- RENEY™制六角螺母。
  - RENEY™是拉伸强度与抗弯强度优良的热可塑性工程塑料。
  - 耐疲劳性、抗蠕变性与隔热性优良。
  - 具有接近金属的强度, 重量仅为铁的约1/5。
  - 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。→ P.xxxx
- 用途

冷藏冷冻设备的隔热、防结露  
电气・电子设备/海洋设备/电镀设备

单位: mm

| 型号           | M(粗牙)  |      | B   | T   | 质量(g) | 每包数量 |
|--------------|--------|------|-----|-----|-------|------|
|              | 螺纹公称直径 | 螺距   |     |     |       |      |
| SPA-M3-N-BK  | M3     | 0.5  | 5.5 | 2.4 | 0.1   | 50   |
| SPA-M4-N-BK  | M4     | 0.7  | 7   | 3.2 | 0.19  | 50   |
| SPA-M5-N-BK  | M5     | 0.8  | 8   | 4   | 0.37  | 20   |
| SPA-M6-N-BK  | M6     | 1    | 10  | 5   | 0.56  | 20   |
| SPA-M8-N-BK  | M8     | 1.25 | 13  | 6.5 | 1.1   | 10   |
| SPA-M10-N-BK | M10    | 1.5  | 17  | 8   | 1.6   | 10   |
| SPA-M12-N-BK | M12    | 1.75 | 19  | 10  | 2.1   | 10   |

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

## SPA-M5-N-BK



|                 |                    |               |              |                |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1 散装零售 → P.xxxx | 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx | 螺纹切割 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 防脱落加工 → P.xxxx |
| 可对应, 费用另计       | 可对应, 费用另计          | 不可对应          | 不可对应         | 不可对应           |