


**SPV-H** 树脂螺丝(PVDF/六角螺栓)

耐药品



● 材质、表面处理

**SPV-H**

主体	PVDF(聚偏氟乙烯)(乳白)
耐热温度*1	150°C

*1：树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

● PVDF对于强酸、有机溶剂或者氯、溴等的卤化物等，具有优异的耐药性。

● 在无法使用金属及PVC(聚氯乙烯)的环境下也能使用。

● 使用温度范围*1(min./max.)：-40°C/150°C

● 拉伸强度高于PVC，冲击强度约为PVC的3倍。

● 具有自熄性，不燃性优异。

● 关于树脂螺丝的特性和使用注意事项 → P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备/食品机械

单位 : mm

型号	M(粗牙)		L ↪ 2	B	L1	拉伸断裂荷重*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包 数量
	螺纹公称直径 ①	螺距							
SPV-M4-H	M4	0.7	10 15 20 25	7	2.8	429	0.26	0.39 - 0.71	20
SPV-M5-H	M5	0.8	10 12 15 20 25 30 35	8	3.5	688	0.44	0.64 - 1.5	20
SPV-M6-H	M6	1	10 12 15 20 25 30 35 40	10 4	4	960	0.81	1 - 2.5	10
SPV-M8-H	M8	1.25	10 12 15 20 25 30 35 40	13 5.5	5.5	1803	1.56	2.2 - 4.7	10
SPV-M10-H	M10	1.5	15 20 25 30 35 40	17 7	7	2824	3.16	4.9 - 8.2	10
SPV-M12-H	M12	1.75	20 25 30 35 40	19 8	8	4249	5.73	7.9 - 12	10

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SPV - M5 - 15 - H

产品符号 ① ② 产品符号

1 散装零售 → P.xxxx
可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx
可对应，费用另计

螺纹切割 → P.xxxx
可对应，费用另计

防松动 → P.xxxx
不可对应

防脱落加工 → P.xxxx
欢迎洽询

NBK

0512-5290-1560

info@nbk1560-chn.com.cn

https://www.nbk1560-chn.com.cn/