



● 材质、表面处理

	FGBCS
主体	NR (天然橡胶)
垫圈	相当于SUS304



- 组装有垫圈的橡胶缓冲器。可使用市售的内六角螺栓安装到设备、装置上。
- 除了用于吸收冲击及减振，还适于支撑设备、装置、传送带终端部的缓冲材以及缓和冲击音。
- 橡胶使用环保的NR (天然橡胶)。
- 耐热温度：80℃
- 主体硬度有3种。可根据产品符号选择。
请根据设备、装置所施加的载荷，参考刚性数值、最大载荷、最大挠曲量选型。

产品符号	肖氏硬度 A±5
FGBCS-40	40
FGBCS-55	55
FGBCS-70	70

型号	D	H	d	d1	t	硬度	刚性数值*1 (N/mm)	最大载荷*1 (N)	最大挠曲量*1	质量(g)
FGBCS-16-8-4-40	16	8	4.3	8	1	A40	75	150	2	2
FGBCS-16-8-4-55	16	8	4.3	8	1	A55	140	280	2	2
FGBCS-16-8-4-70	16	8	4.3	8	1	A70	223	445	2	2
FGBCS-20-10-5-40	20	10	5.3	9.5	1.2	A40	89	223	2.5	4
FGBCS-20-10-5-55	20	10	5.3	9.5	1.2	A55	148	370	2.5	4
FGBCS-20-10-5-70	20	10	5.3	9.5	1.2	A70	240	600	2.5	4
FGBCS-25-12-6-40	25	12	6.4	11	1.6	A40	113	340	3	7
FGBCS-25-12-6-55	25	12	6.4	11	1.6	A55	210	630	3	7
FGBCS-25-12-6-70	25	12	6.4	11	1.6	A70	317	950	3	7
FGBCS-35-16-8-40	35	16	8.4	14	2	A40	175	700	4	20
FGBCS-35-16-8-55	35	16	8.4	14	2	A55	345	1380	4	20
FGBCS-35-16-8-70	35	16	8.4	14	2	A70	599	2395	4	20
FGBCS-42-20-8-40	42	20	8.4	17.5	2	A40	220	1100	5	35
FGBCS-42-20-8-55	42	20	8.4	17.5	2	A55	360	1800	5	35
FGBCS-42-20-8-70	42	20	8.4	17.5	2	A70	668	3340	5	35
FGBCS-42-20-10-40	42	20	10.5	17.5	2.5	A40	220	1100	5	35
FGBCS-42-20-10-55	42	20	10.5	17.5	2.5	A55	360	1800	5	35
FGBCS-42-20-10-70	42	20	10.5	17.5	2.5	A70	668	3340	5	35
FGBCS-56-24-8-40	56	24	8.4	19.5	2	A40	333	2000	6	77
FGBCS-56-24-8-55	56	24	8.4	19.5	2	A55	577	3460	6	77
FGBCS-56-24-8-70	56	24	8.4	19.5	2	A70	1000	6000	6	77
FGBCS-56-24-12-40	56	24	13	19.5	3	A40	333	2000	6	76
FGBCS-56-24-12-55	56	24	13	19.5	3	A55	577	3460	6	76
FGBCS-56-24-12-70	56	24	13	19.5	3	A70	1000	6000	6	76

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 型号指定

FGBCS-42-20-10-55



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	不可对应	不可对应