



● 材质、表面处理



	FGBDS-S-SI
主体	硅橡胶 肖氏硬度 A55±5
螺纹部	SUS304
盖板	SUS304

- 组装有安装用螺丝的橡胶缓冲器。便于安装至装置及机械。
- 单侧外螺纹型。螺纹部采用不锈钢制。
- 还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的硅橡胶。适用于食品机械、医药品机械等吸收冲击、减振的用途。
- 耐热性、耐老化性优良。
- 耐热温度：200℃
- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。②
无末尾符号——灰
末尾符号 **[BL]**——蓝

单位：mm

型号 ①	D	H	M(粗牙)		Lm	d	t	硬度	弹簧常数*1 (N/mm)	最大载荷*1 (N)	最大挠曲量*1	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距								
FGBDS-19-M5-6-S-55-SI	19	16	M5	0.8	6	12	2	A55	63	250	4	7
FGBDS-19-M5-10-S-55-SI	19	16	M5	0.8	10	12	2	A55	63	250	4	8
FGBDS-19-M5-20-S-55-SI	19	16	M5	0.8	20	12	2	A55	63	250	4	10
FGBDS-25-M6-8-S-55-SI	25	20.5	M6	1	8	16.5	2	A55	90	460	5.1	16
FGBDS-25-M6-12-S-55-SI	25	20.5	M6	1	12	16.5	2	A55	90	460	5.1	17
FGBDS-25-M6-25-S-55-SI	25	20.5	M6	1	25	16.5	2	A55	90	460	5.1	19
FGBDS-32-M8-10-S-55-SI	32	26	M8	1.25	10	21	2	A55	117	760	6.5	30
FGBDS-32-M8-16-S-55-SI	32	26	M8	1.25	16	21	2	A55	117	760	6.5	33
FGBDS-32-M8-30-S-55-SI	32	26	M8	1.25	30	21	2	A55	117	760	6.5	38
FGBDS-38-M8-10-S-55-SI	38	32	M8	1.25	10	24.5	2	A55	113	900	8	44
FGBDS-38-M8-16-S-55-SI	38	32	M8	1.25	16	24.5	2	A55	113	900	8	47
FGBDS-38-M8-30-S-55-SI	38	32	M8	1.25	30	24.5	2	A55	113	900	8	51
FGBDS-50-M10-12-S-55-SI	50	43	M10	1.5	12	32	2	A55	148	1580	10.7	97
FGBDS-50-M10-20-S-55-SI	50	43	M10	1.5	20	32	2	A55	148	1580	10.7	100
FGBDS-50-M10-40-S-55-SI	50	43	M10	1.5	40	32	2	A55	148	1580	10.7	110

*1：表中数值仅供参考，并非保证值。

● 型号指定

FGBDS-32-M8-10-S-55-SI-BL

①

②

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

不可对应

不可对应

可对应，费用另计

不可对应