


SHNJ/SWAJ 六角螺母·平垫圈(SUS310S)




无尘 耐热 耐药品 SUS 不锈钢

SHNJ



SWAJ-F



● 机械性质

	SUS310S
拉伸强度 (N/mm ²)	520以上
0.2%承压力 (N/mm ²)	205以上
伸长率 (%)	40以上
硬度 (HRB)	90以下

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

● 物性

	SUS310S
比重	7.98
耐热温度 *1 (°C)	700
电阻率 (μΩ · m)	0.78
比热 (J/kg · K)	500
热传导率 (W/(m · K))	14
线性膨胀系数 (K ⁻¹)	15.9 × 10 ⁻⁶

*1: SUS310S的材料耐热温度。

- 表中数值非保证值, 仅供参考。
- 加热至700°C时, 拉伸强度下降约60%, 承压力下降约40%。
- 事先请务必在与实际情况相同的使用条件下进行试验, 确认安全性。

- 与SUS304相比, 具有优良的耐热性、耐氧化性、耐硝酸性。
- SUS310S是一种提高了Ni含量的高Ni奥氏体不锈钢, Ni具有良好的耐蚀、耐高温特性。
- 请与SUS310S制内六角圆柱头螺栓 **SNSJ** (→ P.xxxx) 组合使用。
- 经过无尘洗净·无尘包装。→ P.xxxx

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/硝酸成套设备/海洋设备

● 材质、表面处理



	SHNJ	SWAJ-F
主体	SUS310S	SUS310S

● 型号指定

SHNJ-M5



如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

SHNJ 六角螺母

单位: mm

型号	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	B	T	质量(g)
SHNJ-M3	M3	0.5	5.5	2.4	0.35
SHNJ-M4	M4	0.7	7	3.2	0.81
SHNJ-M5	M5	0.8	8	4	1.2
SHNJ-M6	M6	1	10	5	2.5
SHNJ-M8	M8	1.25	13	6.5	5.6
SHNJ-M10	M10	1.5	17	8	12

SWAJ-F 平垫圈

单位: mm

型号	公称	d	D	t	质量(g)
SWAJ-3-F	3	3.2	7	0.5	0.12
SWAJ-4-F	4	4.3	9	0.8	0.31
SWAJ-5-F	5	5.3	10	1	0.45
SWAJ-6-F	6	6.5	13	1	0.79
SWAJ-8-F	8	8.5	18	1.5	2.4
SWAJ-10-F	10	10.5	22	1.5	3.5

1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

本产品每包1个

无尘洗净、无尘包装完毕

不可对应

不可对应

不可对应