


SHNT 纯钛六角螺母




无尘 耐药品 无磁 轻量

SHNT



SHNT-F



SHNT-F



SHNT

● 物性

	TW270 (1类钛)	TW340 (2类钛)
比重	4.51	4.51
熔点(°C)	1668	1668
纵向弹性系数(GPa)	106	106
热传导率(W/(m·k))	17.16	17.16
线性膨胀系数(K ⁻¹)	8.4×10^{-6}	8.4×10^{-6}
电阻率($\mu\Omega \cdot m$)	0.55	0.55
磁导率(μ)	1.0001 (无磁)	1.0001 (无磁)

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

● 机械性质

	TW270 (1类钛)	TW340 (2类钛)
拉伸强度(N/mm ²)	270 - 410	340 - 510
0.2%承压力(N/mm ²)	165以上	215以上
伸长率(%)	27以上	23以上

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

- 比重约为不锈钢的60%。
- 无磁。
- 优良的耐药性、耐海水性。
- 通过特殊表面处理对表面进行了改质。另外还经过无尘洗净・无尘包装。是无油污及灰尘附着的无尘规格。

● 用途

汽车、航空宇宙设备、机器人等的轻量化
FPD制造装置/半导体制造装置/电气・电子设备/海洋设备/镀膜设备

● 材质、表面处理



	SHNT	SHNT-F
主体	TW270 (1类钛)	TW340 (2类钛)

SHNT 纯钛六角螺母

单位: mm

型号	M(粗牙)		B	T	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距			
SHNT-M3	M3	0.5	5.5	2.4	0.2
SHNT-M4	M4	0.7	7	3.2	0.46
SHNT-M5	M5	0.8	8	4	0.69
SHNT-M6	M6	1	10	5	1.4
SHNT-M8	M8	1.25	13	6.5	3.1
SHNT-M10	M10	1.5	17	8	6.5

SHNT-F 纯钛六角法兰螺母

单位: mm

型号	M(粗牙)		B	T	t1	D	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距					
SHNT-M3-F	M3	0.5	5.5	3.7	0.8	8	0.4
SHNT-M4-F	M4	0.7	7	4.2	0.8	10	0.72
SHNT-M5-F	M5	0.8	8	5.5	1.1	12	1.3
SHNT-M6-F	M6	1	10	6	1.5	14	1.9
SHNT-M8-F	M8	1.25	12	7.5	1.5	17	3.3
SHNT-M10-F	M10	1.5	14	9	1.8	19	4.8

● 型号指定

SHNT-M6-F



如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 → P. xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切削 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	防脱落加工 → P. xxxx
本产品每包 1 个	无尘洗净、无尘包装完毕	不可对应	不可对应	不可对应